

ИНСТИТУТ ИМС АД
БЕОГРАД

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
- Laboratorija za veziva, hemiju i maltere

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU


Br. VHM - 943/18

Predmet ispitivanja: Ispitivanje paropropusnosti premaza
«EcoTherm»

Naručilac: «EKOLAK» d.o.o., Rača

Zahtev/Ponuda/Ugovor: Zahtev broj 41-11323 od 23.08.2018.

Sadržaj: Ukupno 3 strane

Izveštaj odobrio: Laboratorija za veziva, hemiju i maltere
Rukovodilac

Ljiljana Miličić, dipl.hem.



Beograd, 01.10.2018. godine




**ИНСТИТУТ ИМС АД
БЕОГРАД**

Podaci o uzorku:

Proizvođač:	«EKOLAK» d.o.o., Rača
Vrsta proizvoda:	Premaz
Oznaka proizvoda:	«EcoTherm»
Datum i mesto uzimanja uzorka:	- , -
Datum prijeman uzorka na ispitivanje:	23.08.2018.
Uzorkovanje izvršio:	Predstavnik Naručioca
Metode ispitivanja:	SRPS EN ISO 7783:2013.
Merna i regulacionina oprema:	<ul style="list-style-type: none">- Automatska vaga tip RJ 1220 METTLER, Švajcarska, mernog opsega 0,5 - 2/12 kg, rezolucije 0,1/1 g- Potresni sto TECHNOTEST, Italija- Mešalica sa dozatorom TONINDUSTRIE, Nemačka- Presa TONITECHNIC, Nemačka, opsega sile 1/10/30/300 kN, rezolucije 0,1/1/10/100 N,- Digitalni pull-off tester, Controls, Italija, memog opsega 0-16 kN, rezolucije 1N

Izloženi rezultati se odnose isključivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja, osim u slučaju kada je ono obavljeno pod direktnom kontrolom predstavnika laboratorije. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, uz odobrenje Laboratorije za ispitivanje materijala.



ИНСТИТУТ ИМС АД
БЕОГРАД

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИVANJA

1.	Paropropusnost, <ul style="list-style-type: none">• Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ• Sd vrednost, za debljinu premaza od 1 mm, m	210 0.21
----	--	-------------

Rukovodilac ispitivanja


Ljiljana Miličić